

Vinyl Basic KF

Fektetési és használati útmutató

A Vinyl Basic KF ragasztott panelek a burkolólapok ideális alternatívái. Autentikus fa megjelenésük számos új tervezési lehetőséget kínál otthonában. A Vinyl Basic KF táblák az aljzathoz való ragasztás révén teljesen érzéketlenek a nedvességre, és fürdőszobában, WC-ben vagy bejárati tereknél is elhelyezhetők. A Vinyl Basic KF táblákkal akár nagy területeket is lefedhetünk, burkolatváltó profilok használata nélkül.

A fektetési útmutató a gyártás idején érvényes műszaki állapotnak felel meg. Mivel ezeket az új eredmények alapján folyamatosan frissítjük, kérjük, hogy olvassa el a www.ziro.de webhelyen található aktuális fektetési útmutatásokat is a Szolgáltatás / Letöltések részben.



Fektetés előtt vegye figyelembe:

Kérjük, fektetés előtt gondosan ellenőrizze, hogy a lapokon nincs-e szállítási és anyagsérülés! A már leragasztott anyagokért nem jár kártérítés.

A fektetési útmutató célja a lehetséges alkalmazások megalapozott, de nem kötelező erejű ajánlása. Mivel azonban az alkalmazási terület, az aljzat és a beépítés körülményei nem állnak rendelkezésünkre, ez nem mentesíti a felhasználót attól, hogy ellenőrizze a megfelelő termékek alkalmasságát és felhasználását. Kérjük, vegye figyelembe a megfelelő előírásokra vonatkozó ajánlásokat is!

Az akklimatizálás érdekében a Vinyl Basic KF-et vízszintes helyzetű, zárt dobozban, temperált helyiségben (18 °-20 °C és 50-55% relatív páratartalom), legalább 48 órán át tárolja. Ügyeljen arra, hogy az aljzat hőmérséklete legalább 15°C legyen a kivitelezés idején.

Ragasztáshoz a Wakol D3360 Versa Tack vagy a Wakol D3318 Multiflex ragasztó használatát javasoljuk, amelyet A2 fogazott kenőlappal egyenletesen hordjon fel az előkészített aljzatra. A kiszivárgó ragasztó friss állapotában Wakol RT5960 tisztító-kendővel eltávolítható. Vizes és fokozott vízterhelésű helyiségekben Wakol MS 550 /MS 552 ragasztó alkalmazását javasoljuk.

Aljzat előkészítése:

Az aljzat legyen tartós, pormentes, viasz-, zsír-, festék- és egyéb szennyeződéstől mentes, sík, repedésmentes, valamint száraz.

Cementesztrich: legyen sík, száraz és stabil. Burkolás előtt alapozza az aljzatot Wakol D3040-nel, és legalább 2 mm vastagságban Wakol Z675-nal egyenlítse ki. Kiegyenlítés után a felület síkpontossága feleljen meg a DIN EN 18202 szabványnak. Például 1,0 méteres hosszon legfeljebb 3 mm síkeltérés lehet. Az esztrich maradék nedvességtartalma nem haladhatja meg a 2,0 CM% -ot.

Anhidrit / önterülő esztrich: fektetés előtt egytárcsás géppel kell csiszolni, alaposan porszívózza fel, és alapozza Wakol D3040-nel. Száradás után az aljzatot legalább 2 mm vastagságban egyenlítse ki Wakol Z675-nal. Kiegyenlítés után a fent említett síkeltéréseket nem szabad túllépni. Az esztrich maradék nedvességtartalma nem haladhatja meg a 0,5 CM% -ot, melegvízes padlófűtés esetén pedig a 0,3 CM% -ot.

Forró aszfalt / öntöttaszfalt esztrich: ennél az esztrichtípusnál elengedhetetlen az alapos és egyenletes csiszolás, az ezt követő, Wakol Z675-nal végzett aljzatkegyenlítés tapadása érdekében. Ha ez nem valósítható meg, akkor Wakol D3045-tel alapozzon, majd Wakol Z675-nal végezzen kiegyenlítést, legalább 2 mm vastagságban. Kiegyenlítés után a fent említett egyenetlenségeket nem szabad túllépni.

Vinyl Basic KF

Szárazesztrichek / burkolópanelek: úsztatott fektetés esetén legalább 20 mm vastagnak kell lenniük, a toldásoknál szilárdan össze-ragasztva. A toldások mellett lévő egyenlőtlenségeket le kell csiszolni és szükség esetén ki kell egyenlíteni.

Ragasztómaradványok: a ragasztómaradványokkal szennyezett aljzatokat csiszolja le, alapozza Wakol D3040-nel, és legalább 2 mm vastagságban egyenlítsse ki Wakol Z675-nal.

Padlófűtés: az esztrich szárítási idejére, valamint a szakszerű felfűtésre és lehűtésre vonatkozó előírások betartása mellett, melegvízes, fűtött aljzatot lehet burkolni. Ügyeljen arra, hogy a kivitelezés előtt legalább 24 órával kapcsolja le a padlófűtést.

Fektetés:

Vízmérték vagy kicsapózsínór segítségével jelölje ki az első sor elhelyezési irányát a felületen. Javasoljuk, hogy a vonal a faltól számított harmadik sornál legyen. A vonaltól a fal irányába, kb. 45 cm-es részfelületen hordjon fel ragasztót A2 fogazott kenőlappal. A ragasztó nyitott ideje kb. 30 perc. A mintázat irányát a táblák hátoldalán nyomtatott nyíl mutatja. Fektetéskor ügyeljen arra, hogy a nyíl mindig azonos irányba mutasson. Ezután a következő paneleket fektesse a megadott vonalak mentén. Győződjön meg arról, hogy a táblák teljes hátfelületére került ragasztó, és erősen dörzsölje be azokat. A ragasztó megkötése után a teljes felületet hengerrel (14-25 kg tömegű) alaposan hengerelje át.

Fektetéskor ügyeljen arra, hogy az összes fal és beépített elemek között legalább 5 mm távolságot tartson. Használjon úgynevezett vágókést (burkolókést) a táblák vágásához. A táblákat felső oldalukon karcolja meg, és törje le a vágásnál. A figyelembe veendő vágási hulladék kb. 3%. A burkolás befejezése kb. 24 óra elteltével a padló terhelhető.

Kérjük, erre ügyeljen a burkolás befejezése után:

1. Takarítás

A Vinyl Basic KF padló élettartama nemcsak a használat módjától, hanem a tisztításától is függ. Javasoljuk, hogy a padlót az igénybevétel függvényében rendszeres időközönként tisztítsa LOBA Cleaner tisztítószerrel, vagy Dr. Schutz PU-Reiniger tisztítószerrel. Ne használjon agresszív és/vagy oldószer- vagy glicerintartalmú szereket. Különösen túladagolás esetén ezek megtámadhatják a felületet. A padló felületének felfrissítésére, pl. meglévő járási útvonalak és enyhe kopásnyomok esetén LOBAHOME ElasticRefresh+ ápolószer, vagy Dr. Schutz Vollpflege használható. Fontos, hogy kövesse a csomagoláson található utasításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a közösségi célú helyiségekben, pl. irodákban, butikokban stb. az alkalmazási területtől függően speciális ápolószereket kell használni. Ehhez a LOBA FloorCare, vagy Dr. Schutz PU Siegel terméket ajánljuk.

2. Helyiség klimatikus viszonyai

A Vinyl Basic KF reagál az éghajlati viszonyok változásaira. Ezért - saját egészsége érdekében is - biztosítson kiegyensúlyozott és kellemes szobai klímát. Ehhez 50-60% relatív páratartalom és körülbelül 20-22 °C szobahőmérséklet ideális. Melegvízes padlófűtés esetén a padló felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 29 °C-t. A helyiség levegője fűtési szezonban rendkívül száraz. Az állandó páratartalom fenntartása érdekében a fűtőtesteken párologtatókra, nagy helyiségekben párasító készülékre van szükség. Ha nyáron és ősszel magas a páratartalom, akkor alaposan szellőztetni kell. A közvetlen napsugárzás fakulást és színváltozást okozhat.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a bejárati részen megfelelően nagy szennnyfogó szőnyeg van-e felszerelve! Az asztal- és széklábak alatti filcgörgők, valamint az irodai forgószékek használatakor a puha görgők kímélik a padlóburkolatot.

Reméljük, hogy hosszú ideig fogja élvezni a Vinyl Basic KF burkolatát!