

## LOBA EasyFinish vízbázisú lakk

### Műszaki tájékoztató



**Megnevezés:** LOBADUR EasyFinish – matt, selyemfényű, fényes egykomponensű, vízbázisú, PU-akrilát lakk kivételes ellenálló képességgel.

**Felhasználási terület:** Parketták, kemény faparketták, parafa parketták lakkozására, normáltól egészen a közületi, erős igénybevételi szintig. A sportpadlók követelményeinek is megfelelő (DIN 18032) az EasyFinish selyemfényű lakk, kombinálva Loba SportCare ápolószerral

#### Jellemzők:

- rendkívül széles felhasználás, alkalmazhatóság
- hosszú ideje bizonyított rendszer
- nagyon könnyű alkalmazás
- igen jó ár-érték viszony
- elérhető 3 fényességben – matt, selyemfényű, fényes

## TECHNIKAI ADATOK

### **Fényességi szint (60°-os beesési szögnél):**

- matt (ca. 20)
- selyemfényű (ca. 40\*)
- fényes (ca. 120\*)

### **Kiszerezés:**

- matt: 5 l (4 x 5 l/doboz)
- selyemfényű: 10 l, 5 l, 1 l (1 x 10 l; 4 x 5 l/doboz és 12 x 1 l/doboz)
- fényes: 5 l, 1 l (4 x 5 l/doboz és 12 x 1 l/doboz)

### **Szárazanyag tartalom:**

- 32 ± 1%

### **Viszkozitás DIN 4:**

23 ± 1 mp

**Felhasználási idő:** A lakk 5-25°C között, eredeti, zárt csomagolásban legalább 12 hónapig tárolható. Szállításkor sem eshet 5°C alá, illetve 25°C fölé a hőmérséklet. Az ADR-nek megfelelően nem tartozik a veszélyes termékek körébe

**GISCODE:** W3+

**VOC:** 2004/42/CE

Az EU országain belül a termék az A/i kategóriába tartozik: 140 g/l (2007,2010)

- matt max. 80g/l VOC
- selyemfényű max. 80g/l VOC
- fényes max. 90g/l VOC-t tartalmaz

**Anyagigény:** rétegenként 100-120 g/m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup>/l)

### **Alkalmazási eszközök:**

- LOBATOOL DeLuxe 120 lakkozó henger
- LOBATOOL Microfaser 100-120 lakkozó henger

### **Száradási idő:**

Legkorábbi újralakozási lehetőség:	4 – 6 óra elteltével
Óvatos rá lépés:	4 – 6 óra elteltével
Legkorábbi köztes csiszolás lehetősége:	8 – 10 óra elteltével
Mérsékelt használat:	24 óra elteltével
Végső keménység elérése:	5 nap elteltével

### **Köztes csiszolás:**

LOBATOOL P120, vagy finomabb pad, illetve P120, vagy finomabb csiszoló háló. Az EasyFinish fényes lakk alkalmazásakor LOBATOOL P180 pad-et használjunk.

Köztes csiszolás nélkül, az első 24 órán belül újra lehet lakkozni. Ezután már a köztes csiszolás szükséges. Köztes csiszolással a végső réteg felhordása előtt egyenletes felületet érhetünk el

**Hígítás:** a lakkot nem kell hígítani, késztermék

### **Előkészítés:**

- A dobozt alaposan rázza
  - Ne tegye közvetlenül az anyagot a parkettára, a lakkot zárható edényből (LOBATOOL Bucket) vigye fel a kívánt felületre
  - Ügyeljen a biztonsági előírásokra
  - Ügyeljen a hőmérsékleti tényezőkre\*
  - Szellőztesse át a munkaterületet\*
- \*Ügyeljen a vízbázisú LOBADUR termékek általános információira

### **Kivitelezési javaslatok**

#### **Parketta és tömörfa padlók**

1. Felület előkészítése és alapozása
2. Hagyja az alapozót megszáradni a technikai előírásoknak megfelelően
3. Hengerrel vigye fel a LOBA EasyFinish lakkot
4. 8-10 órát hagyja száradni
5. Köztes csiszolás
6. Hengerrel vigye fel a LOBA EasyFinish lakkot

#### **Alapozó használata javasolt:**

#### **Csökkenti a szétnyílás esélyét a trópusi fafajtáknál:**

- LOBA EasyPrime
- LOBA PrimaSeal (oldószeres)

#### **Használati útmutató parafa parketta esetében:**

- Csak a ragasztó megszáradása után szabad lakkozni
- Maximum 2 réteget szabad felhordani naponta
- Ne használjon EasyFinish fényes lakkot parafa lakkozására

#### **Felületkezeletlen parafa esetében:**

1. Hengerrel vigyen fel 3 réteg LOBA EasyFinish lakkot
2. Az első réteg után hagyjuk száradni egy éjszakán át (esetleges hólyagosodás elkerülése végett)
3. Köztes csiszolás az utolsó réteg előtt

#### **Régi (használt) és előlakkozott parafa padló lakkozására nem a LOBA EasyFinish, hanem a LOBA WS 2K Duo lakk használata javasolt.**

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz.

