

LOBA Fugenkittlösung oldószeres hézagkitöltő

Műszaki tájékoztató



Megnevezés: LOBA Fugenkittlösung – oldószeres hézagkitöltő csiszolatporral keverve

Felhasználási terület: hézagok és a fapadlók kisebb hibáinak feltöltésére. Erősen használt, öregebb padlózatok, piszokkal és porral szennyezett széles hézagoknál; szegezett, vagy csavarozott padlók, melyeket már nem tömítenek ki; csakúgy, mint összeszáradt hézagkitöltő kitérésének javítására. Megszáradásakor a fugatömítő kiválóan feltölti a hézagot és nagyon jó tapadással rendelkezik.

Jellemzők:

- gyors száradás
- nagyon jól csiszolható
- régóta bizonyított rendszer

TECHNIKAI ADATOK

Kiszerezés:

- 12 l, 5 l, 1 l (1 x 12 l; 4 x 5 l/doboz és 12 x 1 l/doboz)

Szárazanyag tartalom:

- 11 ± 1%

Felhasználási idő: Eredeti, zárt csomagolásban legalább 24 hónapig tárolható. Nem fagyérzékeny

GISCODE: G2

Veszélyességre való figyelmeztetés:

R11: erősen gyúlékony
R36: irritálja a szemet
R67: kipárolgása álmoságot és szédülést okozhat
Xi: irritáló
F: erősen gyúlékony

Anyagigény:

- Újonnan fektetett, kis hézagú padlónál kb. 100ml/m² (10m²/l)

Alkalmazási eszköz:

- LOBATOOL rozsdamentes kenőlemez

Száradási idő:

- Csiszolhatóság: 30-60 perc elteltével, a hézag szélességétől függően
- Legkorábbi felületkezelés
LOBA vízbázisú lakk,
vagy LOBA olajjal 2 óra elteltével

Az ajánlott száradási időtartamok legalább 18°C és kevesebb, mint 65% páratartalom mellett érvényesek.

Hígítás: a hézagkitöltőt nem kell hígítani, késztermék

Előkészítés:

- A dobozt alaposan rázza
 - Keverje össze a LOBA Fugenkittlösung hézagkitöltőt nagyon finom faporról
 - A finomabb csiszolatport kenőlemezrel könnyebben tudja bedolgozni és ugyancsak jobban tapad a hézagokban
 - Befejezés előtt a padlónak simának kell lennie, s a nagyobb hézagoknál, vagy sérüléseknél a folyamatot, száradás után meg kell ismétetni
 - Kaparja le a felesleges mennyiséget a felületről
 - Teljesen csiszolja le a fugatömítőt, ami a felületen maradt
 - Ügyeljen a biztonsági előírásokra
 - Ügyeljen a hőmérsékleti tényezőkre*
 - Szellőztesse át a munkaterületet*
- *Ügyeljen a vízbázisú LOBA termékek általános információira

Kivitelezési javaslat faparketta és tömör fapadlókhoz:

1. Csiszolja meg durva és közepes finomságú csiszoló papírral (36-os és 60-as szemcseméret)
2. Kenőlemezrel tölts fel hézagot
3. Száradás
4. Végső csiszolás 100/120 finomságú csiszolóval
5. Felületkezelés

Ajánlott felületkezelő anyagok:

Megkötés nélkül bármelyik LOBA vízbázisú lakk, vagy LOBA olajjal.

Tartsa be a LOBA termékek általános feldolgozási utasításait!

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz.

