

## LOBA HS Akzent 100 Oil

### Műszaki tájékoztató



**Megnevezés:** LOBASOL HS Akzent 100 – oldószermentes, növényi alapú parketta olaj, mely kiemeli a fa erezetét

**Felhasználási terület:** Alkalmazásával a faparketta vízhatlanná válik. A HS Akzent 100 Oil-lal elérhető az R10-es csúszásmentességi osztály, a BGR 181 és a DIN 51130 szabványoknak megfelelően. Gyermekekjátékok kezelésére is alkalmazható, a DIN EN 71-3 szabvány szerint.

**Jellemzők:**

- 100% szárazanyag tartalom – oldószermentes
- kiemeli a fa természetes színét és szépségét
- kitűnő vízállóság
- megnövelt csúszásmentességi osztály
- normál igénybevételű helyiségek esetén az 1 napos kivitelezés is lehetséges (1 napos rendszer)

#### TECHNIKAI ADATOK

**Kiszerezés edzővel:**

- 0,75 l és 3 l – szintelen (6 x 0,75 l/doboz és 6 x 3 l/doboz)

**Felhasználási idő:** nem fagyérzékeny, eredeti, zárt csomagolásban legalább 36 hónapig tárolható. Az ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek

**GISCODE:** Ö10+

**Anyagigény:** rétegenként 30-60 g/m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup>/kg), az aljzat szívóképességétől függően

**Alkalmazási eszközök:**

- LOBATOOL Microfaser 60-80 henger
- LOBATOOL kenőlemez
- Áttörles – LOBA bézs pad

**Száradási idő:**

Ráléphető:	12 óra elteltével
Óvatosan használható:	24 óra elteltével
Teljes igénybevétel:	10 nap elteltével

**Hígítás:** az olajat nem kell hígítani, késztermék

**Összetevők:** finomított növényi olajok (napraforgó olaj, faolaj, lenolaj), metakovasav, szárazanyagok (ólommentes), antioxidáns (fenol és oxim mentes)

**Használati útmutató:**

- Felhasználás előtt a terméknek +18°C és +25°C között kell lennie
- Jól fel kell rázni
- Ügyeljen a biztonsági előírásokra
- Ügyeljen a hőmérsékleti tényezőkre\*
- Szellőztesse át a munkaterületet\*
- \*Ügyeljen a LOBASOL termékek általános információira

**Előkészítés:**

Alaposan csiszolja át a tömör fapadló felületét. A csiszolatport porszívó segítségével teljes mértékben távolítsa el. Az így kapott felületnek nemcsak száraznak, hanem olaj, viasz, szilikon és a régebbi felületkezelő anyagoktól mentesnek kell lennie.

**Kivitelezési javaslatok**

**Normál használat esetén – kenőlemezes felhordással**

1. Kenőlemezzel egy vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS Akzent 100 Oil anyagból
2. Beívódási idő 20 perc
3. Egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del törölje át a felületet
4. Kenőlemezzel egy újabb vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS Akzent 100 Oil anyagból
5. Beívódási idő 20 perc
6. Egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del törölje át a felületet

**Normál használat esetén – hengeres felhordással**

1. Hengerrel (Microfaser 60-80) egy vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS Akzent 100 Oil anyagból
2. Beívódási idő 1 óra
3. Egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del törölje át a felületet

**Nagy igénybevétel esetén – kenőlemezes felhordással**

1. Kenőlemezzel egy vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS Akzent 100 Oil anyagból
2. Azonnal távolítsa el az összes maradványt egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del
3. Hagyja száradni egy éjjel át
4. Kenőlemezzel egy vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS Akzent 100 Oil anyagból
5. Azonnal távolítsa el az összes maradványt egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del

**Figyelmeztetés**

A feljebb említett kenőlemezes felhordás esetén a HS Akzent 100 Wax is alkalmazható második réteggént a HS Akzent 100 Oil helyett. Hagyja az olajat egy éjjel át száradni a HS Akzent 100 Wax használata után, máskülönben a megnövelt csúszásmentességi osztály nem érhető el. Figyeljen a részletes tájékoztatóban szereplő technikai információkra a HS Akzent 100 Wax esetében.

Kenőlemez használata csak akkor lehetséges, ha a parkettánk résmentes, a beengedett olajunk a nyitott résekbe nem száradt meg teljesen. Széles, nagy hézagú padlók és fózolt parketták esetében a HS 2K ImpactOil használata javasolt.

**Figyelem!**

Bizonyosodjunk meg, hogy minden felesleges anyagot eltávolítottunk a parkettáról. Egyes egzotikus fafajokon a száradás több időt vehet igénybe.

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz.

