

LOBA Life vízbázisú parketta lakk Műszaki tájékoztató



Műszaki információk

Megnevezés: WS Life – matt, selyemfényű, fényes egykomponensű, vízbázisú, PU-akrilát lakk.

Felhasználási terület: Parketták, tömör fapadlók felületkezelő anyaga, normál igénybevételre. Rugalmas és tartós.

Jellemzők:

- igen jó ár-érték viszony
- megbízható rendszer
- „húsos”, testes
- könnyű és biztonságos alkalmazás

TECHNIKAI ADATOK

Fényességi szint (60°-os beesési szögnél):

- matt (ca. 20)
- selyemfényű (ca. 40*)
- fényes (ca. 115*)



PARKETTA ÉS PARAFÁ KERESKEDÉS

Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605
Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. **Telefon:** (+36-1) 203-3698
E-mail: info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

Kiszérelés:

- matt: 10 l, 5 l (1 x 10 l; 4 x 5 l/doboz)
- selyemfényű: 10 l, 5 l (1 x 10 l; 4 x 5 l/doboz)
- fényes: 10 l, 1 l (1 x 10 l)

Szárazanyag tartalom:

- 29 ± 2%

Viszkózitás DIN 4:

- 23 ± 2 s

Felhasználási idő: A lakk 5-25°C között, eredeti, zárt csomagolásban legalább 12 hónapig tárolható. Szállításkor sem eshet 5°C alá, illetve 25°C fölé a hőmérséklet. Az ADR-nek megfelelően nem tartozik a veszélyes termékek körébe. Fagyveszélyes.

GISCODE: W2+

VOC: 2004/42/CE

Az EU országain belül a termék az A/i kategóriába tartozik: 140 g/l (2010)

- matt max. 49g/l VOC
- selyemfényű max. 49g/l VOC
- fényes max. 49g/l VOC-t tartalmaz

Anyagigény: rétegenként 100-120 g/m² (8-10 m²/l)

Alkalmazási eszközök:

- LOBATOOL DeLuxe 120 lakkozó henger
- LOBATOOL Microfaser 100-120 lakkozó henger

Száradási idő:

Legkorábbi újralakozási lehetőség:	4 – 6 óra elteltével
Óvatos rálépés:	4 – 6 óra elteltével
Legkorábbi köztes csiszolás lehetősége:	8 – 10 óra elteltével
Mérsékelt használat:	24 óra elteltével
Végső keménység elérése:	5 nap elteltével

Köztes csiszolás:

Köztes csiszolás nélkül, az első 24 órán belül újra lehet lakkozni. Ezután már köztes csiszolás szükséges. Köztes csiszolással a végső réteg felhordása előtt egyenletes felületet érhetünk el. Használjon LOBATOOL P120 vagy finomabb pad, illetve P120 vagy finomabb csiszoló hálót. A Life fényes lakk alkalmazásakor LOBATOOL P180 pad-et használjunk. Újralakozás előtt óvatosan és alaposan távolítsa el a csiszolatport.

Hígítás: a lakkot nem kell hígítani, késztermék

Alapozó használata javasolt:

csökkenti az éltapadást és a szétnyílás esélyét, pl. a trópusi fafajoknál.

- LOBA EasyPrime
- LOBA PrimaSeal (oldószeres)
- LOBA OptiPrime





PARKETTA ÉS PARAFÁ KERESKEDÉS

Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605
Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. **Telefon:** (+36-1) 203-3698
E-mail: info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

Szerszámok tisztítása:

Szerszámokat és a felszereléseket tisztítsa le azonnal vízzel.

Kivitelezési javaslatok

Parketta és tömör fapadlók

1. Felület előkészítése és alapozása
2. Hagyja az alapozót megszáradni a technikai előírásoknak megfelelően
3. Hengerrel vigye fel a LOBA Life lakkot
4. 8-10 órát hagyja száradni
5. Köztes csiszolás
6. Hengerrel vigye fel a második réteg LOBA Life lakkot

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz.

