

## LOBA WS 2K Duo 2 komponensű lakk



### Műszaki tájékoztató

**Megnevezés:** LOBADUR WS 2K Duo – matt, selyemfényű, extra matt kivételes keménységű, rugalmas és kitűnő vegyszerállóságú, kétkomponensű, vízbázisú, PU lakk.

**Felhasználási terület:** Parketták, keményfa padlók, parafa burkolatok, PVC és linóleum padlók lakkozására, az átlagostól a közületi, igen erős igénybevételi szintig.

#### Jellemzők:

- univerzális alkalmazhatóság
- hosszú ideje bevált rendszer
- nagyon könnyű alkalmazás
- igen jó ár-érték viszony
- sokféle kivitel, funkció és kombinációs lehetőség

#### TECHNIKAI ADATOK

##### Fényességi fokozat 60°-os beesési szögnél\*:

- selyemfényű: kb. 25\*
- matt: kb. 18\*
- extra matt: kb. 14\*

##### Kiszáradás edzővel:

- 1kg és 5kg – matt és selyemfényű (6 x 1kg/doboz és 2 x 5kg/doboz)
- 5kg – extra matt (2 x 5kg/doboz)

##### Szárazanyag tartalom (összekeverés után):

- selyemfényű: 35 ± 2%
- matt: 37 ± 2%
- extra matt: 38 ± 2%

##### Viszkozitás DIN 4:

- selyemfényű: 22 ± 2s
- matt: 31 ± 2s
- extra matt: 35 ± 2s



## LAURUM PARKETTA ÉS PARAFÁ KERESKEDÉS

**Bemutatóterem:** 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605  
**Raktár:** 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület **Telefon:** (+36-1) 203-3698  
**E-mail:** info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

**Felhasználási idő:** A lakk és az edző 5-25°C között, eredeti, zárt csomagolásban legalább 12 hónapig tárolható. A hőmérséklet a szállítás során sem lehet <5°C, illetve >25°C.

**GISCODE:** W2/DD+ (selyemfényű, matt); W3/DD+ (extra matt)

**VOC:** 2004/42/CE

EU határérték az A/j kategóriába tartozó termékre: 140 g/l (2010)

- selyemfényű: max. 49g/l VOC
- matt: max. 49g/l VOC
- extra matt: max. 67g/l VOC-t tartalmaz

**Anyagszükséglet:** hengerrel felhordva rétegenként 100-120 g/m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup>/kg)

### Alkalmazási eszközök:

- LOBATOOL DeLuxe 120 lakkozóhenger
- LOBATOOL Microfaser 100-120 lakkozóhenger

### Száradási idő:

Új lakkréteg felhordása leghamarabb:	4 – 6 óra elteltével
Óvatosan járható:	4 – 6 óra elteltével
Köztes csiszolás leghamarabb:	8 – 10 óra elteltével
Könnyű igénybevétel:	24 óra elteltével
Végső keménység:	5 nap után

### Köztes csiszolás:

LOBATOOL P120 vagy finomabb perforált csiszolótárcsa, illetve P120, vagy finomabb csiszolórács. Az első 24 órán belül köztes csiszolás nélkül újralakozható. Ezután már köztes csiszolás szükséges. Köztes csiszolással a végső réteg felhordása előtt egyenletes felületet érhető el.

**Hígítás:** felhasználásra késztermék, nem hígítható.

### Előkészítés:

- A térhálósító (edző) dobozának teljes tartalmát beleöntjük a WS 2K Duo dobozába, ezzel 1:10-es előírt arányú keveréket kapunk (az extra matt esetében az arány 1:5). A dobozt alaposan rázzuk fel az anyagok tökéletes összekeverése érdekében.
  - Kisebb mennyiség összekeverésére használjon keverőedényt (LOBATOOL Mixing container), vagy mérleget.
  - A lakkot a felhordáshoz öntse át edénybe (LOBATOOL Bucket).
  - A bekevert anyagot két órán belül fel kell használni
  - Ügyeljen a biztonsági előírások betartására.
  - Ügyeljen a klimatikus tényezőkre\*
  - Szellőztesse a munkaterületet\*
- \*Ügyeljen a vízbázisú LOBADUR termékekre vonatkozó általános információk betartására.

### Kivitelezési javaslatok parkettákhoz és keményfa padlókhoz

1. Felület előkészítése és alapozása
2. Hagyja az alapozót megszáradni a műszaki előírásoknak megfelelően
3. Hengerrel vigye fel a LOBA WS 2K Duo lakkot
4. 8-10 órát hagyja száradni
5. Köztes csiszolás
6. Hengerrel vigye fel a LOBA WS 2K Duo lakkot

**Javasoljuk alapozó használatát, mert csökkenti a parkettaelemek oldallapjainak összetapadási veszélyét trópusi fafajok esetében:**

- LOBA EasyPrime
- LOBA OptiPrime
- HS 2K Intensive
- LOBA PrimaSeal (oldószeres)

### **Kivitelezési javaslatok PVC és linóleum padlókhoz:**

1. Készítse elő a padlót alaptisztítással (az ápolószerek teljes eltávolítása szükséges, mert kis mennyiségű ápolószer maradvány is tapadási problémát okozhat)
2. Tisztítsa le a felületet tiszta vízzel (semlegesítés)
3. 4-6 órát hagyja száradni
4. Hengerrel vigyen fel 1 réteg LOBA WS 2K Duo lakkot

### **Alaptisztítás:**

- PVC: LOBA CareRemover és kb. 2 óra száradás
- Linóleum: LOBA CareRemover és egész éjszakán át tartó száradás

### **Kivitelezési javaslatok parafa padlókhoz:**

- Csak a ragasztó megszáradása után szabad lakkozni
- Naponta maximum 2 réteget szabad felhordani

#### **a, Nem felületkezelt parafa padló:**

1. Hengerrel vigyen fel 3 réteg LOBA WS 2K Duo lakkot
2. Az első réteg után hagyja száradni egy éjszakán át (a szemcsék dagadási veszélyének csökkentése végett)
3. Köztes csiszolás az utolsó réteg előtt

#### **b, Felületkezelt parafa padló:**

1. Kövesse a parafa forgalmazója által nyújtott információkat
2. Köztes csiszolás után hengerrel vigyen fel egy vagy két réteg LOBA WS 2K Duo lakkot

#### **c, Felújítás/régi padló újralakozása:**

1. Alapos tisztítás LOBA CareRemover-rel. Egytárcsás gép, zöld és piros tárcsák használata, teljes mélytisztítás szükséges. Kis mennyiségű ápolószer maradvány is tapadási problémát okozhat
2. Tisztítsa le a felületet tiszta vízzel
3. Száradás után köztes csiszolás szükséges
4. Lakkozó henger segítségével hordjon fel egy vagy két réteg LOBA WS 2K Duo lakkot

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz.