

Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605
Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület **Telefon:** (+36-1) 203-3698
E-mail: info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

WAKOL D 3035 diszperziós alapozó



Műszaki információk

Felhasználási terület:

Felhasználásra kész diszperziós alapozó

- cement, kalcium-szulfát, öntöttaszfalt esztrichek
- aljzatbetonok,
- magnezitesztrichek (kizárólag ásványi adalékanyagú),
- alaptisztítás után padlólap, terrazzo,
- fapadlók, fa alapanyagú építőlemez, gipszrost táblák,
- vízálló ragasztó maradványaival szennyezett aljzatok

alapozására, aljzatkiegyenlítés előtt, beltérben.

Jellemző tulajdonságok:

- a TRGS 610 szerint oldószermentes
- görgőszékálló
- padlófűtésnél is alkalmazható

Műszaki adatok:

Alapanyag:	poliakrilát diszperzió
Száradási idő:	cementesztrichehöz aljzatbetonon a látható száradásig; öntöttaszfalt esztrichen, padlólap, terrazzo és vízálló ragasztó maradványaival szennyezett felületen legalább 60 perc; kalcium-szulfát és magnezit esztrich, fapadló, fa alapanyagú építőlemez, gipszrost táblák esetében 2-4 óra
Tisztítószer:	száradás előtt víz
Tárolási idő:	szobahőmérsékleten 12 hónap
Tárolási hőmérséklet:	legalább + 5°C, fagyveszélyes
GISCODE:	D1
EMICODE a GEV szerint:	EC1 PLUS

Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605
Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület **Telefon:** (+36-1) 203-3698
E-mail: info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

Anyagszükséglet*: kb. 100-150 g/m²
Felhordás módja: WAKOL alapozó henger, rövidszőrű velúr- vagy szivacs henger

*Az anyagszükséglet a felület struktúrájától és az aljzat nedvszívó képességétől függ.

Aljzat:

Az aljzat és a helyiség klimatikus körülményei feleljenek meg a DIN 18356 vagy 18365 szabványban előírtaknak. Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík, valamint repedéstől, szennyeződéstől és tapadást gátló anyagoktól mentes. A felületen lévő tapadásgátló rétegeket mechanikai úton távolítsa el.

Kalcium-szulfát aljzat esetén a gyártói előírás, illetve az érvényes szabványok és előírások szerint mechanikai előkészítés és alapos porszívózás szükséges.

Felhasználás:

Felhasználás előtt alaposan rázza fel az alapozót. Hordja fel a WAKOL D 3035 Univerzális alapozót WAKOL alapozó henger, rövidszőrű velúr-, vagy habszivacs hengerrel az aljzatra, ügyelve a fűcsaképződés megelőzésére. A következő munkafolyamat megkezdése az alapozó teljes száradása után kezdhető el; ügyeljen a száradási idő betartására!

Fontos tudnivalók:

Ne használja, amennyiben a padló hőmérséklete +15°C, a szoba hőmérséklete 18°C alatt van. A relatív páratartalomnak optimális esetben 40% és 65% között kell lennie, de nem haladhatja meg a 75%-ot. Hideg időjárás esetén a WAKOL D 3035 Univerzális alapozót fűtött helyiségben melegítse fel.

Minden megadott információ kb. +20°C és 65% relatív páratartalom mellett érvényes.

Ne használja a WAKOL D 3035 alapozót ásványi szerves alkotóelemeket tartalmazó magnezitesztrichen és fa padlólapon.

Ne használja a WAKOL D 3035 Univerzális alapozót közvetlenül parkettaragasztó alatt.

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható körülmények kizárják a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk rendelkezésre.

A jelen, 2017. 08. 15-i műszaki adatlap kiadásával minden korábbi változat hatályát veszti.