

WAKOL D 3040 alapozó koncentrátum



Műszaki tájékoztató

Felhasználási terület

Diszperziós alapozó koncentrátum cement és kalciumszulfát aljzat, öntött aszfalt, magnezit aljzat (kizárólag ásványi alapú adalékanyagokkal), beton aljzat, alaposan megtisztított csempék, terrazzo, vízálló ragasztó maradványok, fa alapanyagú lapok, széles fa deszkák és gipszkarton táblák utólagos aljzatkiegyenlítésére beltérben.

Jellemző tulajdonságok:

- a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes
- görgős-szék álló
- padlófűtésnél is alkalmazható

Műszaki jellemzők:

Alapanyag:	poliakrilát diszperzió
Anyagösszetétel:	poliakrilát diszperzió, szerves szín pigmentek, habzáscsökkentő anyagok és tartósítószeres, víz
Keverési arány:	cement és kalciumszulfát aljzat, beton aljzat és gipszkarton táblák esetében 1 rész Wakol D 3040 + 2 rész víz öntött aszfalt, magnezit aljzat, csempék, terrazzo, fa alapanyagú lapok, széles fa deszkák és vízálló ragasztó maradványok esetén 1 rész Wakol D 3040 + 1 rész víz
Száradási idő:	cement és beton aljzat esetében látható száradásig; öntött aszfalt, csempék, terrazzo és vízálló ragasztó maradványok esetében legalább 60 perc; kalciumszulfát aljzat, magnezit aljzat, fa alapanyagú lapok, széles fa deszkák és gipszkarton táblák esetében 2 – 4 óra a száradás
Tisztítószer:	víz, száradás előtt
Tárolási idő:	szobahőmérsékleten 12 hónap
Tárolási hőmérséklet:	legalább + 5°C, fagyveszélyes
GBCODE:	D1
EMICODE a GEV szerint:	EC1 PLUS



LAURUM PARKETTA ÉS PARAFÁ KERESKEDÉS

Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605
Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület **Telefon:** (+36-1) 203-3698
E-mail: info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

Felhordás módja és anyagszükséglet*:

Wakol alapozó henger, velúr-, vagy szivacs henger kb. 50 g/m² koncentrátum

*Az anyagszükséglet a felület struktúrájától és az aljzat szívóképességétől függ.

Aljzat:

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18356, vagy a DIN 18365 szabványokban előírtaknak. Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík és repedéstől, szennyeződéstől és tapadást gátló anyagoktól mentes. Az elválasztó rétegeket megfelelő mechanikai eljárással távolítsa el.

Kalciumsulfát aljzat esetén a gyártói előírás, illetve az érvényes szabványok és előírások szerint mechanikai előkészítés és alapos porszívózás szükséges.

Felhasználás:

Felhasználás előtt jól rázza fel az alapozó koncentrátumot. Hígítsa fel a Wakol D 3040 alapozó koncentrátumot a megadott arányban vízzel, amit Wakol alapozó henger, velúr-, vagy habszivacs hengerrel hordjon fel az aljzatra, ügyelve a tócsaképződés megelőzésére. A befejező simítás csak az alapozás teljes száradása után következhet.

Ügyeljen a száradási idő betartására!

Munka és környezetvédelem

Gyermekektől tartsa távol a terméket! A felhasználás és a száradás során mindig gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről. Ne fogyasszon ételt, italt és ne dohányozzon a kivitelezés során. A szembe fröccsenő és a bőrre kerülő anyagot bőséges vízzel ki kell mosni, majd fel kell keresni az orvost. Használat után a szerszámok tisztítását szappannal és vízzel azonnal el kell végezni! Nem megengedett a termék kiöntése a csatornarendszerbe, vagy földre.

A termék isothiazolinone és bromo-nitro-propanediol anyagokat tartalmaz.

Hulladékkezelés

Csak az üres tartályok alkalmasak az újra hasznosításra. A megszáradt anyagmaradék háztartási szemétként kiüríthető.

Fontos tudnivalók:

Ne használja +15°C alatt. Hideg időjárás esetén a Wakol D 3040 alapozó koncentrátumot fűtött helyiségben melegítse fel. Minden megadott információ kb. +20°C és 65% relatív páratartalom mellett érvényes.

Ne használja a Wakol D 3040 alapozó koncentrátumot ásványi adalékanyagos magnezit aljzat (kőfa aljzatok) esetében.

Ne használja a Wakol D 3040 alapozó koncentrátumot közvetlenül a parketta ragasztó alá.



LAURUM PARKETTA ÉS PARAFÁ KERESKEDÉS

Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605
Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület **Telefon:** (+36-1) 203-3698
E-mail: info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható körülmények kizárják a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk rendelkezésre.

Jelen műszaki tájékoztató 2013. 01. 14-i megjelenésével minden korábbi változat hatályát veszti.

