

## WAKOL D 3045 speciális alapozó, érdesítő



### Műszaki tájékoztató

#### Felhasználási terület

A WAKOL aljzatkiegyenlítő tapadását elősegítő, felhasználásra kész, diszperziós alapozó,

- WAKOL PU 280 poliuretán alapozó
  - kerámia lapok
  - természetes kőburkolatok
  - terrazzo
  - öntött aszfalt
- beltéri felületekhez.

#### Jellemző tulajdonságok:

- a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes
- Csúszásmentes felület
- Padlófűtésnél is alkalmazható
- felhasználásra késztermék

#### Műszaki jellemzők:

Alapanyag:	poliakrilát diszperzió, adalékanyagokkal
Száradási idő:	kb. 30-60 perc
Tisztítószer:	tiszta víz
Tárolási idő:	szobahőmérsékleten 12 hónap
Tárolási hőmérséklet:	legalább + 5°C, fagyveszélyes
GISCODE:	D1
EMICODE a GEV szerint:	EC1 PLUS

#### Felhordás módja és anyagszükséglet\*:

Velúr-, vagy habszivacs henger	100-150 g/m <sup>2</sup>	WAKOL PU 280, kerámia lapok, természetes kőburkolatok, terrazzo, öntött aszfalt
--------------------------------	--------------------------	---

\*Az anyagszükséglet a felület struktúrájától és az aljzat szívóképességétől függ.



## LAURUM PARKETTA ÉS PARAFÁ KERESKEDÉS

**Bemutatóterem:** 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605  
**Raktár:** 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület **Telefon:** (+36-1) 203-3698  
**E-mail:** info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

### Aljzat:

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18365 szabványban előírtaknak. Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík és repedéstől, szennyeződéstől és tapadást gátló anyagoktól mentes. Az elválasztó rétegeket megfelelő mechanikai eljárással távolítsa el. A WAKOL D 3045 speciális alapozó sima és tömör felületen használható. Nedvszívó felületeken használjon WAKOL D 3035 vizes alapozót, WAKOL D 3040 alapozó koncentrátumot, vagy WAKOL PU 280 poliuretán alapozót.

### Felhasználás:

Felhasználás előtt jól keverje át az alapozót, majd velúr, vagy habszivacs hengerrel egyenletesen hordja fel az aljzatra, ügyelve a tócsaképződés megelőzésére. Az alapozó megszáradása után (járhatóvá vált), az aljzatkiegyenlítő bedolgozható. Tartsa be a száradási időt.

### Fontos tudnivalók:

Ne használja +15°C alatt. Hideg időjárás esetén a WAKOL D 3045 speciális alapozót fűtött helyiségben melegítse fel. Minden megadott információ kb. +20°C és 65% relatív páratartalom mellett érvényes.

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható körülmények kizárják a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk rendelkezésre.

