

WAKOL D 3307 PVC ragasztó



Műszaki tájékoztató

Felhasználási terület

A DIN EN 14259 szabványnak megfelelő diszperziós ragasztó,

- homogén PVC tekercsek és lapok
 - habalátétes (CV) burkolatok
 - textilburkolatok filc -, TR-, juta-, és latex habhátoldalú
 - szőtt textilburkolatokhoz
- szívóképes beltéri felületekre.

Jellemző tulajdonságok:

- TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes
- Megfelel a DIN EN 14259 szabványnak
- Padlóútásnál is alkalmazható
- Görgőszékes használatra megfelelő

Műszaki információk:

Alapanyag:	akrilát diszperzió
Anyagösszetétel:	poliakrilát diszperzió, víz, nedvesítő, sűrítő, habosodás gátló és tartósító adalékszerek, ásványi töltőanyagok, természetes gyanta
Tisztítás:	a ragasztó megszáradása előtt víz
Szellőztetési idő:	kb. 10-20 perc
Nyitott idő:	kb. 15-20 perc
Tárolási hőmérséklet:	legalább + 5°C, fagyveszélyes
Tárolási idő:	szobahőmérsékleten 12 hónap
GISCODE:	D1
EMICODE a GEV szerint:	EC1 PLUS

Felhordás módja és anyagszükséglet*:

TKB A2	kb. 330 g/m ²	PVC és habalátétes (CV) padló
TKB B1	kb. 380 g/m ²	textilburkolatok filc, TR-, juta hátoldallal
TKB B2	kb. 530 g/m ²	textilburkolatok durván strukturált hátoldallal, szőtt padló

* Az anyagszükséglet a felület struktúrájától és az aljzat szívóképességétől függ

Aljzat:

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18365 szabványban előírtaknak. Az aljzatnak legyen tartósan száraz, szilárd, sík és repedéstől, szennyeződéstől és tapadást gátló anyagoktól mentes. A nem szívóképes és egyenetlen felületek kiegyenlítését megfelelő WAKOL aljzatkiegyenlítővel végezze. Ügyeljen az alapozókra és aljzatkiegyenlítőkre vonatkozó műszaki tájékoztatók betartására.

Felhasználás:

Felhasználás előtt jól keverje át a ragasztót, majd fogazott kenőlappal egyenletesen hordja fel az aljzatra, ügyelve a fócaképződés megelőzésére. A burkolatot a megfelelő szellőztetési idő után fektesse bele a ragasztóágyba, majd alaposan préselje le. Rövid idő elteltével dörzsölje át a felületet.

Környezetbiztonság

Gyermekektől távol tartsuk. Felhasználása és száradása ügyeljen munkája közben az alapos szellőztetésre. A burkolat fektetése közben kerülje étel és ital fogyasztását, illetve a dohányzást, használjon védőkesztyűt. Ha szembe, vagy bőrre kerülne, azonnal alaposan öblítse át vízzel. Használat után a szerszámokat szappanos vízzel tisztítsa. Ne öntse a terméket szennyvízcsatornába, élővízbe, vagy földre. A termék izotiazolinon-t tartalmaz.

Újrahasznosításra csak az üres vödör alkalmas. A megszáradt anyagmaradék háztartási hulladékként kezelhető.

Fontos tudnivalók:

Ne használja +15°C alatt. Hideg időjárás esetén a burkolatot és a ragasztót fűtött helyiségben melegítse fel. Minden megadott információ kb. +20°C és 65% relatív páratartalom mellett érvényes.

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható körülmények kizárják a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk rendelkezésre.