

WAKOL D 6085 Wood Glue faragasztó



Műszaki tájékoztató

Felhasználási terület

A legnagyobb igénybevételeknek is megfelelő ragasztó tiplik, illesztések, csapolások ragasztásához. A WAKOL D 6085 ragasztó különösen alkalmas csaphornyos kialakítású készparketták, laminált padlók és forgácslapok ragasztására. A WAKOL D 6085 megfelel a D 3 igénybevételi osztály követelményeinek.

Jellemző tulajdonságok:

- oldószermentes*
- görgős székes használatra megfelelő
- vízállósági osztály: D3
- padlófűtésre is alkalmas

* a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes

Műszaki információk:

Alapanyag:	műgyanta diszperzió
Tisztítás:	a ragasztó megszáradása előtt víz
Felhordási mód:	felületi ragasztásra fogazott kenőlemez, csaphornyos ragasztásra a flakon kinyomó csöve
Anyagszükséglet:	kb. 150-200 g/m ² ; csaphornyos ragasztásnál kb. 15-20 g/fm
Szellőztetési idő:	nincs
Nyitott idő:	kb. 6 perc, 20°C hőmérsékleten
Préselési idő és hőmérséklet:	15-20 perc 20°C; 6-8 perc 80°C hőmérsékleten
Présnyomás:	2 – 5 bar
Tárolási idő:	szobahőmérsékleten 12 hónap
Tárolási hőmérséklet:	száraz, hűvös helyen + 5° C felett, fagyveszélyes
GISCODE:	D 1

Felhasználás:

Felhasználás előtt jól rázza fel a ragasztót. Az összeragasztandó részek tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz, és legyenek portól, zsírtól és más, tapadást gátló anyagtól mentesek. A WAKOL D 6085 felhordható ecsettel, kenőlemezzel, hengerrel, vagy gépi úton, illetve a flakon kinyomócsövén keresztül. A ragasztóval bevont részeket azonnal illessze össze.

Az összeragasztott részek további megmunkálása 1 – 3 óra elteltével végezhető. A préselés során kinyomódó ragasztót nedves ruhával azonnal törölje le.

Fontos tudnivalók:

Ne használja +15°C alatt és 65% relatív páratartalom fölött. Hideg időjárás esetén a ragasztót fűtött helyiségben melegítse fel.

A korábban említett préselési idők csak irányértékek; nagymértékben függenek a felhasznált ragasztó mennyiségétől, a fa keménységétől, nedvszívó képességétől és nedvességtartalmától A, valamint a présnyomástól és préselési hőmérséklettől.

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható körülmények kizárják a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk rendelkezésre.