

WAKOL D 965 fixáló



Műszaki információk

Felhasználási terület

Diszperziós fixáló burkolatok csúszásgátló rögzítéséhez, mint

- modulszőnyeg lapok bitumen vagy filc hátoldallal,
- modulszőnyeg PVC vagy poliuretán hátoldallal

alkalmazható még:

WAKOL AR 150 aljzaterősítő hálóhoz nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton, beltérben.

Jellemző tulajdonságok

- görgőszékállópadlófűtésnél is alkalmazható
- a TRGS 610 szerint oldószermentes

1) a GEV követelményei alapján az EMICODE EC1 Plus osztályba sorolva: nagyon csekély károsanyag kibocsátású

2) A RAL-UZ 113 szerint a csekély károsanyag kibocsátású burkolási segédanyagokra vonatkozó Blue Angel jelöléssel ellátva

3) Emissziós értékek a francia előírások szerint

Műszaki adatok

Alapanyag:

vízbázisú (diszperziós) keverék

Anyagösszetétel:

poliakrilát diszperzió szerves színezőanyagok, nedvesítő anyag, habzástgátló és penészedést gátló adalék, víz

Szellőzési idő:

kb. 30 – 60 perc

Nyitott idő:

kb. 24 óra száradás után

Tisztítás:

a fixáló száradása előtt vízzel

Tárolási idő:

szobahőmérsékleten 12 hónap

Tárolási hőmérséklet:

fagyveszélyes, legalább + 5°C

GISCODE:

D1

EMICODE a GEV szerint:

EC1 PLUS

Anyagszükséglet:

nem nedvszívó felület esetén: WAKOL hengerrel vagy szivacshengerrel: kb. 80 – 100g/m²
nedvszívó felület esetén: WAKOL hengerrel vagy rövidszőrű velúr hengerrel: kb. 120 – 150g/m²

(az anyagszükséglet függ a felület struktúrájától és nedvszívó képességétől)

Aljzat

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18365 szabványban előírtaknak. Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík és repedéstől, szennyeződéstől, valamint tapadást gátló anyagoktól mentes. A felületen lévő tapadástgátló rétegeket mechanikai úton távolítsa el

Modulszőnyeg lapok fixálásához teljesen sima felület szükséges; érdes, durva felület esetén végezzen alapozást és aljzatkiegyenlítést. Kérjük, vegye figyelembe az alapozókra és aljzatkiegyenlítőkre vonatkozó technikai információkat.

Régi burkolatoknak teljes felületen, szilárdan kell kapcsolódnuk az aljzathoz (altalajhoz), felületük viasztól és ápolószertől mentesnek és tisztának kell lennie.

Felhasználás

A fixáló diszperziót alaposan keverje fel használat előtt. Hordja fel egyenletesen a felületre, WAKOL henger, szivacs vagy velúr hengerrel, ügyelve a buborékképződés megakadályozására. Álpadló előkészítése esetén győződjön meg arról, hogy a táblák közé nem folyik be az anyag. A hézagok lezárásához használjon ragasztószalagot.

A szőnyeglapok elhelyezése a ragasztóanyag átlátszóvá válása után kezdhető el.

Határozottan dörzsölje át a burkolóanyagot, majd rövid idő elteltével ezt ismétlje meg.

WAKOL AR 150 felületerősítő háló használata esetén a kövesse a műszaki adatlapon előírtakat.

Vezetőképes burkolat esetén a WAKOL D 965 fixálót keverje össze WAKOL DL 352 vezetőképes diszperzióval, 4:1 arányban.

Felbontás és ismételt burkolás:

A szőnyegpadló lapok fektetése és visszasedése több alkalommal ismételhető. A szőnyeglapokat felbontáshoz a széleknél lazítsa meg, majd húzza fel.

Munka- és környezetvédelem:

Tartsa távol gyermekektől. A felhordás és a száradás ideje alatt megfelelő szellőzést kell biztosítani. Étél, ital fogyasztása, valamint a dohányzás a munkafolyamat közben nem megengedett. Viseljen munkavédelmi kesztyűt. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal vízzel mossa le az érintkező felületet. A használt eszközöket a használat után szappanos vízzel azonnal tisztítsa meg. Ne öntse a megmaradt terméket csatornába, élővízbe vagy a földre.

A termék izocianátot tartalmaz. Allergiás tünetek esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Hulladék elhelyezés:

Csak az üres vödör alkalmas újrafeldolgozásra. A száraz maradványokat helyezze háztartási hulladéktárolóba.



LAURUM PARKETTA ÉS PARAFÁ KERESKEDÉS

Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605
Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület **Telefon:** (+36-1) 203-3698
E-mail: info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

Fontos tudnivalók:

Ne használja 15 °C alatti hőmérséklet esetén. Hűvös idő esetén kellő ideig melegítse a WAKOL D 965 fixálót. Minden megadott információ kb. +20°C és 65% relatív páratartalom mellett érvényes. Hajóépítés esetén a maximálisan felhasználható mennyiség: 165g/m².

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható körülmények kizárják a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk rendelkezésre.

A legutóbbi műszaki adatlapokat a www.wakol.com honlapon megtalálja.

A jelen, 2015. április 07-i műszaki adatlap kiadásával az összes előző érvényét veszítette.

