

## WAKOL MS 230 rugalmas parketta ragasztó



### Műszaki tájékoztató

#### Felhasználási terület

Rugalmas, 1 komponensű parketta ragasztó:

- DIN-EN 14761 szabvány szerinti lamella parketta (minimum 22mm vastag, maximum 200mm hosszú)
- DIN-EN 13226 szabvány szerinti csaphornyos parketta (22mm), tölgy
- DIN-EN 13489 szabvány szerinti többbrétegű parketta ragasztására szívó és nem szívóképes aljzatokra beltérben.

Nem fűtött cementesztich aljzat esetén, 4 CM%-ig, vagy 85% relatív páratartalomig a WAKOL MS 230 rugalmas parkettaragasztó a visszamaradó nedvesség lezárására is alkalmazható - WAKOL Special Spatula 5 szerszám segítségével. Ilyen esetben csak csaphornyos parketta fektetése végezhető.

#### Jellemző tulajdonságok:

- TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes
- Padlófűtésnél is alkalmazható
- Vízmentes – nincs fa dagadás
- Megfelel a DIN EN 14293 szabványnak

#### Műszaki információk:

Alapanyag:	modifikált szilán polimer
Szellőztetési idő:	nincs
Fektetési idő:	kb. 40 perc
Terhelhetőség:	24 óra
Tisztítás és hígítás:	WAKOL RT 5960 tisztító kendő, száradás előtt
Tárolási hőmérséklet:	nem fagyérzékeny
Tárolási idő:	12 hónap szobahőmérsékleten
GISCODE:	RS10
EMICODE:	EC1 PLUS R

## Felhordás módja és anyagszükséglet\*:

TKB B3	800-1000 g/m <sup>2</sup>	lamella parketta és kisméretű rétegelt parketta
TKB B5	700-900 g/m <sup>2</sup>	nagyméretű rétegelt parketta
TKB B11	1000-1200 g/m <sup>2</sup>	csaphornyos és kisméretű rétegelt parketta
TKB B13	1100-1300 g/m <sup>2</sup>	nagyméretű rétegelt parketta
WAKOL Special Spatula 5	1700-1800 g/m <sup>2</sup>	csaphornyos parketta, maximum 4 CM%, vagy 85% relatív páratartalom esetén

\* Az anyagszükséglet a felület struktúrájától és az aljzat szívóképességétől függ.

## Aljzat:

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18356 szabványban előírtaknak. Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík és repedéstől, szennyeződéstől és tapadást gátló anyagoktól mentes

Kalciumsulfát aljzat esetén a gyártói előírás, illetve az érvényes szabványok és előírások szerint mechanikai előkészítés és alapos porszívózás szükséges. Ha a felület pormentes, a parketta közvetlenül leragasztható a WAKOL MS 230 rugalmas parkettaragasztóval. Ha alapozás szükséges, mint pl. öntött aszfalt aljzaton, akkor csak WAKOL PU 280 poliuretán alapozó használható. Ügyeljen az alapozó száradási idejére!

Nem fűtött cementesstrich aljzat esetén, 4 CM%-ig, vagy 85% relatív páratartalomig a WAKOL MS 230 rugalmas parkettaragasztó a visszamaradó nedvesség lezárására is alkalmazható. Ilyen az esetben csak csaphornyos parketta fektetése végezhető.

## Felhasználás:

A ragasztót fogazott kenőlemezzel, egyenletesen hordja fel, ügyelve a tócsaképződés elkerülésére. A parkettát azonnal fektesse le, és határozottan nyomja le.

Ügyeljen a parkettaelemek hátoldalának megfelelő nedvesítésére.

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa le WAKOL RT 5960 tisztítókendővel. Megkötés után a WAKOL MS 230 csak mechanikai úton távolítható el!

## Fontos tudnivalók:

Ne használja +15°C alatt és 65% relatív páratartalom fölött. Hideg időjárás esetén a parkettát és a ragasztót fűtött helyiségben melegítse fel.

A WAKOL MS 230 rugalmas parkettaragasztót ne használjuk közvetlenül öntött aszfalt aljzat esetén. Ilyen esetben alapozás szükséges (WAKOL PU 280).

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható körülmények kizárják a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk rendelkezésre.