

WAKOL MS 550 PVC- és gumipadló ragasztó



Műszaki tájékoztató

Felhasználási terület

A DIN EN 14259 szerint egykomponensű MS ragasztó,

- homogén és heterogén PVC padlók, tekercsben és lapformátumban
- LVT padlók
- habalátétes PVC padlók
- gumipadlók, tekercsben és lapformátumban
- tűnemezelt szőnyegek
- linóleum padlók
- PVC koptatórétegű, préselt parafa hátoldalú lap, a DIN EN 655 szerint
- bejárati szennyfogók
- műfű

fektetésére, szívóképes és nem nedvszívó felületekre, bel- és kültéren.

Jellemző tulajdonságok:

- a TRGS 610 szerint oldószermentes
- megfelel a DIN EN 14259 szabványnak
- nagy terhelésre is alkalmas
- padlófűtésnél is alkalmazható
- görgősszékálló
- nedvességálló

1) a GEV követelményei alapján az EMICODE EC1 Plus R osztályba sorolva: nagyon csekély károsanyag kibocsátású

2) Károsanyag kibocsátási osztály a francia előírások szerint

3) a DIBt előírásai szerint károsanyag kibocsátás alapján minősített építőipari termék: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155.20438 univerzális burkolóanyag ragasztó

* a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes

Műszaki információk:

Alapanyag:	MS (modifikált szilán) polimer
Szellőztetési idő:	0-20 perc
Nyitott idő:	kb. 35 perc
Fazékidő:	24-48 óra
Tisztítás:	a ragasztó száradását megelőzően WAKOL RT 5960 tisztítókendő
Tárolási idő:	szobahőmérsékleten 12 hónap
Tárolási hőmérséklet:	nem fagyérzékeny
GISCODE:	RS 10
EMICODE:	EC1 Plus R

Felhordás módja és anyagszükséglet⁴⁾:

TKB A1	300-350 g/m ²	LVT, PVC és habalátétes (CV) padló, gumipadló
TKB A2	370-420 g/m ²	LVT, PVC és habalátétes (CV) padló, gumipadló, PVC koptatórétegű parafa, sima hátoldalú szennyfogó szőnyeg
TKB B1	430-480 g/m ²	csiszolt hátoldalú, >3,2 mm vastag gumipadló, strukturált hátoldalú szennyfogó szőnyeg, linóleum
TKB B2	520-580 g/m ²	tűnemezelt szőnyegek, strukturált hátoldalú szennyfogó szőnyeg, műfű

4) Az anyagszükséglet az aljzat felületi struktúrájától és szívóképességétől függ.

Aljzatok

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18356 szabvány előírásainak. Az aljzat legyen sík, tartósan száraz, szilárd, és repedésektől, szennyeződéstől, valamint tapadást gátló anyagoktól mentes.

Nem kellő síkpontosságú aljzatokra hordjon fel megfelelő Wakol aljzatkiegyenlítőt. Kövesse az alapozőkra és aljzatkiegyenlítőkre vonatkozó műszaki információkban foglaltakat.

Felhasználás

A ragasztót fogazott kenőlappal egyenletesen hordja fel az aljzatra, ügyelve a tócsaképződés megelőzésére. A burkolatot az előírt nyitott időn belül helyezze a ragasztóágyba. A ragasztó a burkolat teljes hátfelületét nedvesítse be.

Nem szívóképes aljzatok burkolása esetén a relatív légnedvesség legalább 50% legyen.

Alternatív megoldásként hordjon fel a célnak megfelelő Wakol aljzatkiegyenlítőt a felületre. A meghatározott fogazatú kenőlappal hordja fel a ragasztót az aljzatra. A burkolóanyagot a bőrösödés elindulásakor kezdje el fektetni. Mindig ügyeljen a burkolóanyag teljes hátoldalának nedvesítésére.

Kb. 20 °C szoba- és aljzathőmérséklet valamint kb. 65% relatív légnedvesség mellett a fektetési idő kb. 20-30 perc.

Tekercses anyag fektetése esetén a ragasztóréteg benyomódásának csökkentése érdekében a javasolt nyitott idő kb. 10-20 perc. A felület hengergelését a fektetési irányra merőlegesen, egy irányból haladva végezze. A lapokat dörzsölővel, kis nyomással préselje be a ragasztóágyba.

A burkolat áthengergelését 30-60 perc után ismétlje meg.

A burkolt felület a burkolást követő 4-6 óráig nem járható.



LAURUM PARKETTA ÉS PARAFÁ KERESKEDÉS

Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605
Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület **Telefon:** (+36-1) 203-3698
E-mail: info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

Fontos tudnivalók

Ne használja a ragasztót +15°C alatti padló- illetve +18°C alatti szobahőmérsékleten. A helyiség relatív légnedvessége lehetőleg 40-65%, maximum 75% legyen.

Hideg időjárás esetén a WAKOL MS 550 PVC- és gumiragasztót fűtött helyiségben, kellő ideig temperálja.

A megadott műszaki jellemzők kb. +20°C és 65% légnedvesség esetén érvényesek.

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható körülmények miatt kizárunk a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással készséggel állunk rendelkezésre.

Termékek műszaki adatlapjainak legutóbbi változatát a www.wakol.de honlapon találja.

A 2017.08.28-án kiadott jelen műszaki információ az összes korábbi változat helyébe lép.

